Состав гидрофобизирующий

Типром У1

состав глубокого проникновения

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

максимальный уровень

Рекомендуется для обработки:

БРУСЧАТКИ

ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

КИРПИЧА

5 л

1 л

Площадь обработки 1 л до 5 м²

Защищает при давлении 120 мм водного столба

Может наноситься на влажную поверхность

Сохраняет естественную паропроницаемость

Препятствует образованию высолов

- рекомендуется к применению снаружи помещений
- препятствует образованию на поверхности высолов и биопоражений
- сохраняет естественную газо и воздухопроницаемость материала
- допускается нанесение состава на влажную поверхность
- повышает устойчивость материала к перепадам температур
- увеличивает стойкость поверхности к воздействию щелочей и слабых кислот
- обеспечивает защиту от намокания при давлении воды до 120 мм водного столба
- облегчает удаление с поверхности льда
- защищает поверхность от проникновения воды на срок до 10 лет

Подробнее о продукте

Готовый к применению кремнийорганический состав глубокого проникновения, предотвращает поверхностное впитывание воды, обеспечивает стойкость материала к образованию высолов, мха, плесени, препятствует преждевременному разрушению поверхности, снижает интенсивность атмосферных загрязнений.

Область применения:
Состав применяется для поверхностной обработки минеральных материалов (природного и искусственного камня, кирпича, бетона, брусчатки, тротуарной плитки и других), а также для обработки поверхности деревянных конструкций. Глубина проникновения состава внутрь обрабатываемого материала — до 35 мм (в зависимости от пористости поверхности). Применение состава не нарушает паропроницаемости (дышащих свойств) материала и не изменяет его естественный цвет. Состав для наружных работ, рекомендуется к применению на поверхностях с повышенными требованиями к влагозащите. После обработки период сохранения поверхностью водозащитных свойств — не менее 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Состав обладает характерным запахом органического растворителя. После обработки поверхностей снаружи помещений, запах может сохраняться в течение 2-3 суток. В период выветривания запаха рекомендуется исключить нахождение в непосредственной близости людей и животных. Состав не предназначен для гипсовых поверхностей и не рекомендован к применению на поверхностях некоторых видов известняка.

Инструкция по применению:
- Перед нанесением гидрофобизатора необходимо предварительно очистить поверхность от пыли, грязи, мха, высолов, масляных пятен и других загрязнений;
- Наносить равномерно на чистую поверхность при помощи кисти, валика или распылителя в несколько слоев до полного впитывания (с интервалом не более 10-15 минут) при температуре от -20 °С до +30 °С;
- Допускается нанесение на влажную поверхность (не должно быть воды в виде луж, подтеков и капель);
- Обработка при отрицательной температуре допускается при отсутствии обледенения поверхности;
- Защищать поверхность от попадания воды в течение 24 часов после обработки;
- Гидрофобные свойства проявляются через 24 часа;
- Ввиду многообразия материалов, перед нанесением на всю площадь поверхности рекомендуется пробное нанесение на небольшом участке.

Меры предосторожности:
- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения;
- Не применять вблизи открытого огня;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:
- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от -5 °С до +30 °С, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -20 °С до +35 °С;
- Хранить в местах недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:
1 л на 3,5-5 м^2 в зависимости от пористости поверхности.

Состав:
Силан-силоксановая смесь,
органический растворитель.

СГР RU.77.01.34.008.Е.001208.05.21 от 24.05.2021 г.
Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 100-37547621-2019

САЗИ

Поставщик:
ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:
ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru
SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 28.11.2025 г.
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru